

Impre – TS Premium



Visoko učinkovit premaz za impregnacijo betona, kateri na površini betona ustvari zaščitni film – POLMOKRI VIDEZ

OPIS

Impre – TS Premium je zmogljiv UV odporen zaščitni premaz na osnovi topil, kateri na betonski površini ustvari vodo odbojen in paro prepusten zaščitni film.

Impre – TS Premium ustvari satenast sijoči zaključni sloj, kateri omogoča odpornost na vodo in olja. Odpornost betona na umazanijo je močno izboljšana, močno se zmanjša pojav madežev na površini zaradi olja, maščob, vplivov okolja, hrane in pijače. Odporen je tudi na vinske madeže, zato je idealen za zaščito vseh površin v letnih kuhinjah. Vpojnost madežev je minimalna.

Impre – TS Premium ohrani prvotno barvo betona in da površini svež in sijoč videz.

PORABA

Odvisno od strukture površine in njene vpojnosti. Potrebna količina se lahko razlikuje med 100 – 200 g/m² in mora biti določena za vsak nanos posebej. Navedeni podatki služijo le kot okvirne smernice: **cca 4 do 6 m² na liter**, s 5 litri lahko pokrijete **od 20 do 30 m²**.

PRINCIP DELOVANJA

Impre – TS Premium prodre v kapilarni sistem betona in ga zapre. Impregnacija, ki tvori zaščitni film, poudari barvo betona in da površini sijoči mokri videz.

Nanešen sloj ne porumeni, je vodoodporen (UV stabilen), paroprepusten in odporen proti kemičnim vplivom.

UPORABA

Površina predvidena za obdelavo, mora biti suha, čvrsta, čista in brez delcev. Stare površine se priporoča očistiti z visokotlačnim pritiskom vode. Sredstva za utrjevanje in nego morajo biti v celoti odstranjeni. Nanos naj bo enakomeren v čim manj potezih. Izogibamo se močnemu soncu in od sonca pregretim podlagam.

Impre – TS Premium se lahko nanese enakomerno na betonsko površino s primernim škropilnim sistemom ali pa se enakomerno nanaša s kratkodlakim valjčkom. Premaz se v normalnih pogojih hitro suši.

Opomba: Zamenjava vrste cementa ali vodo/cementnega razmerja lahko privede do spremembe barvnega odtenka na betonu.

To sredstvo se uvršča med nevarne snovi glede na CLP direktivo. Za več informacij je ne voljo varnostni list izdelka.

PAKIRANJE

- 1 l in 5 l kantica

TEHNIČNI PODATKI

Homogenost	homogena
Barva	brezbarven
Kemijsko stanje	tekočina
Gostota	$0.94 \pm 0.02 \text{ g/cm}^3$
Vgradnja	od +5 °C do +25 °C
Rok uporabnosti	pribl. 1 leto od datuma proizvodnje pri pravilnem skladiščenju
Skladiščenje	Hraniti v zaprti originalni embalaži +5 °C in +25 °C. Zaščititi pred zmrzaljo in vročino.

Pred uporabo je potrebno s testi preveriti primernost produkta oz. narediti začetno testiranje. To naredimo na manjši vzorčni površini enakega materiala. Impregnacije ne nanašamo v veliki vročini, ko je površina vroča in pregreta!